

75 Nichel e lavori di nichel

Note di sottovoci

1. In questo capitolo si intendono per:

a) **Nichel non legato**

il metallo contenente, in totale, almeno 99 % in peso di nichel e di cobalto, purché:

- 1) il tenore di cobalto non ecceda, in peso, 1,5 %, e
- 2) il tenore di qualsiasi altro elemento non ecceda i limiti fissati nella tabella qui appresso:

Tabella - Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso	
Fe Ferro	0,5	
O Ossigeno	0,4	
altri elementi, risp.	0,3	

b) **Leghe di nichel**

le materie metalliche nelle quali il nichel predomina in peso su ciascuno degli altri elementi, purché:

- 1) il tenore di cobalto ecceda, in peso, 1,5 %,
 - 2) il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi ecceda il limite fissato nella tabella di cui sopra, oppure
 - 3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e dal cobalto ecceda 1%.
2. Nonostante le disposizioni della nota 9c) della sezione XV per l'interpretazione della sottovoce 7508.10, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.