

78 Piombo e lavori di piombo

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, per «piombo raffinato» si intende: il metallo contenente, in peso, almeno 99,9 % di piombo, purché il tenore di nessun altro elemento non ecceda i limiti fissati nella tabella qui appresso:

Tabella - altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Ag Argento	0,02
As Arsenico	0,005
Bi Bismuto	0,05
Ca Calcio	0,002
Cd Cadmio	0,002
Cu Rame	0,08
Fe Ferro	0,002
S Zolfo	0,002
Sb Antimonio	0,005
Sn Stagno	0,005
Zn Zinco	0,002
altri (per esempio Te), rispettivamente	0,001